

# Технический паспорт и спецификация ABAMAL BASIC



ABAMAL BASIC – это универсальная грунтовка для традиционного применения в строительстве. Предназначена для укрепления подложки и снижения ее впитываемости, чем обеспечивается равномерное высыхание и лучшая адгезия последующих слоев. Грунтовка паропроницаема, экологична и безвредна для здоровья. Идеальна в качестве подготовительного покрытия перед нанесением продуктов серии ABAMAL, или других интерьерных покрытий



Скачать файлы



Номер партии: на этикетке

Дата изготовления: на этикетке

Срок годности: 48 месяцев от даты изготовления в оригинальной нераскрытой упаковке

Последняя ревизия: 10.1.2026 г.

Версия: Для профессионального и домашнего использования



2 L



5 L

# Технический паспорт и спецификация

## ABAMAL BASIC

Покрытие ABAMAL BASIC предназначено для применения внутри и снаружи помещений в качестве грунтовки адгезионного покрытия под все системы окраски или покрытий на минеральные или бетонные подложки

### ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**Цвет:** в жидком состоянии — белесая дисперсия, после высыхания — от бесцветной до молочно-мутной.

**Расход:** 1 литр в разбавленном виде хватает примерно на 10 - 15 м<sup>2</sup>

**Температура нанесения:** Температура покрытия, окружающей среды и подложки должна быть при нанесении и в течение 24 часов после нанесения в пределах от +5 до +35 °С, идеально от +10 до +25 °С.

**Хранение:** В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте, в оригинальной закрытой упаковке в течение 48 месяцев при температуре от +5 °С до +35 °С. Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Открытый и неиспользованный проникающий состав следует хранить в плотно закрытой упаковке.

**Упаковка:** 2 и 5 л, в полиэтиленовых канистрах высокой плотности (HDPE).

### ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

**Инструменты:** кистью, малярной кистью или валиком.

**Рекомендуемое разбавление:** Проникающая грунтовка наносится в разбавленном водой виде. Проникающая грунтовка разводится в соотношении 1:3: одна часть грунтовки, три части грунтовки.

**Перемешивание:** Перелейте необходимое количество средства, исходя из площади поверхности, в отдельную емкость и добавьте три части водопроводной воды. Затем тщательно перемешайте весь объем.

**Высыхание:** Проникающую грунтовку следует оставить для высыхания, по возможности, не менее чем на 12 часов.

На ощупь: 2 часа

Для следующего слоя: 24 часа  
(WFT 240 мкм, t = 20 °С, относительная влажность воздуха 60 % по объему)

Полностью высохшее: 24 часа

**Очистка инструментов и после использования:** Во время перерывов в работе предохраняйте все инструменты от пересыхания, а после работы промойте водой. Загрязненные места сразу промойте водой. Во время перерывов в работе защищайте все инструменты от пересыхания.

**Защита поверхностей:** В случае загрязнения мест, не предназначенных для нанесения покрытия, немедленно промойте их водой. В процессе нанесения и высыхания покрытия обеспечьте хорошую вентиляцию.

Не наносите проникающую грунтовку, если: Относительная влажность воздуха более 80 %. Массовая влажность подложки более 4 %, бетона более 2,5 %.

### ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ

**Подложка и подготовка подложки:** Подложка должна быть сухой, компактной, без загрязнений и активного биологического воздействия (плесень, водоросли), несоленой, нежирной, химически стабильной, зрелой. Подложка должна быть прочной, сухой, без трещин и пыли и отслаивающихся частиц. Вновь изготовленная штукатурка подложки должна иметь регулярную структуру и быть достаточно зрелой (прежде всего, это относится к новым и отремонтированным минеральным, бризолитовым штукатуркам, штукатурному намету, не менее 4 недель). Подложка должна иметь одинаковую впитываемость и структуру на всей поверхности. Подходящей подложкой могут быть также тонкослойные штукатурки. Подложка должна быть достаточно ровной, покрытие лишь копирует все неровности и дефекты. При повторном нанесении покрытия на структурированные штукатурки это может незначительно повлиять на структуру штукатурки. С новой штукатурки необходимо удалить свободные песчинки (отшлифовкой, обметыванием).

**Процедура и нанесение:** Нанесите ABAMAL BASIC одним слоем и дайте ему высохнуть в течение 3–12 часов в зависимости от условий окружающей среды. После высыхания грунтовочного слоя наносятся финишные лакокрасочные материалы ABAMAL (в соответствии с конкретной инструкцией по применению и техническим паспортом ABAMAL).

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

**Условия нанесения:** Температура подложки и воздуха не должна опуститься ниже +5 °С. Во время нанесения необходимо избегать прямого солнечного облучения, ветра и высокой влажности. В условиях быстрого высыхания внутреннего покрытия (температура выше +35 °С, сквозняк, нагретая подложка и т.п.) пользователь должен взвесить все обстоятельства (включая, например, размер поверхности), влияющие на возможность правильного нанесения, особенно, сцепления. В условиях замедляющих высыхание (прежде всего, низкая температура и высокая влажность воздуха), необходимо учитывать медленное высыхание (общее затвердевание), более 12/24 часов. Высокая температура, особенно, в летнее время, неблагоприятно сокращает время высыхания. Высокая влажность воздуха или низкая температура (например, осенью) могут значительно удлинить время высыхания и нежелательным образом повлиять на результирующий конечный оттенок цвета или свойства покрытия.

**Меры предосторожности:** Подробности см. в Паспорте безопасности продукта. Во время работы с грунтовкой ABAMAL Глубокопроникающая грунтовка не ешьте, не пейте и не курите. Рекомендуется защитить глаза очками с боковыми щитками. При проглатывании прополощите рот водой. При попадании в глаза промойте их проточной водой. В случае продолжающихся проблем обратитесь к врачу. После умывания обработайте кожу восстанавливающим кремом. Храните в недоступном для детей месте

**Утилизация упаковки:** Упаковка полностью пригодна вторичной переработки. Материал не классифицирован как экологически опасный. Неиспользованный материал или упаковку утилизируйте согласно действующим инструкциям. Утилизируйте оставшийся продукт как смешанные строительные отходы и отходы после демонтажа.

# Технический паспорт и спецификация

## ABAMAL BASIC

### ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий технический паспорт, предоставляемый в рамках нашей поддержки заказчиков и переработчиков, составлен на основании нашего собственного опыта и современного состояния развития науки и техники. Указанные здесь процедуры и рекомендации дают, в общем смысле, оптимальные и безопасные, но юридически необязательные решения, не устанавливающие договорные отношения либо дополнительные обязательства по договору купли-продажи. Они также не освобождают переработчика от ответственности за проверку пригодности данного продукта для предполагаемого использования в конкретных условиях. Ответственность за правильное использование продукта несет потребитель. Информация, предоставленная в настоящем техническом паспорте, составлена на основании лабораторных исследований и нашего профессионального опыта с целью, чтобы при использовании продукта достигались максимально возможные результаты на профессиональном уровне. Мы не несем ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта или его неверным выбором. Поэтому мы рекомендуем покупателю или потребителю профессионально и надлежащим способом протестировать наши материалы на предмет пригодности для предполагаемого использования при данных условиях на данном объекте.

Настоящий технический паспорт утрачивает силу после внесения в него изменений. Производитель оставляет за собой право внесения других возможных изменений и дополнений. Производитель оставляет за собой право на изменение данных в технических и рекламных материалах без предварительного уведомления. Обновленные версии технического паспорта можно получить у производителя по запросу. Все данные в настоящем руководстве не являются обязательными.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



**ALPHA CZECH s.r.o.**

U plynárny 348/83 (У Плынарны 348/83)

101 00 Praha (Прага) 10

Чешская республика

[www.alphaczech.com](http://www.alphaczech.com)