

Технический паспорт и спецификация

АВАМАЛ ФУНГИЦИДНОЕ ГЛУБОКОЕ ВПИТЫВАНИЕ



АВАМАЛ Фунгицидное глубокое впитывание это специально разработанный проникающий препарат без биоцидных добавок, предназначенный для обработки поверхностей перед нанесением противогрибковых покрытий АВАМАЛ Против плесени. Благодаря способности глубоко проникать в структуру материала, он эффективно укрепляет подложку, выравнивает её впитываемость и создает идеальную основу для максимальной адгезии последующих слоев. Таким образом, он обеспечивает долгосрочную эффективность покрытия АВАМАЛ Против плесени .



Скачать файлы



Номер партии: на этикетке

Дата изготовления: на этикетке

Срок годности: 48 месяцев от даты изготовления в оригинальной нераскрытой упаковке

Последняя ревизия: 10.1.2026 г.

Версия: Для профессионального и домашнего использования



1 L



2 L



5 L

Технический паспорт и спецификация

АВАМАЛ ФУНГИЦИДНОЕ ГЛУБОКОЕ ВПИТЫВАНИЕ

Фунгицидное глубокое впитывание АВАМАЛ предназначено для применения внутри и снаружи помещений. Используется на минеральных, оштукатуренных и бетонных поверхностях в качестве подготовительного этапа перед нанесением покрытий, предназначенных для защиты от плесени и влажности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет: в жидком состоянии — белесая дисперсия, после высыхания — от бесцветной до молочно-мутной.

Расход: 1 литр в разбавленном виде хватает примерно на 10 м²

Температура нанесения: Температура покрытия (глубокопроникающей грунтовки, окружающей среды и подложки) должна быть при нанесении и в течение 24 часов после нанесения в пределах от +5 до +35 °С, идеально от +10 до +25.

Хранение: В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте, в оригинальной закрытой упаковке в течение 48 месяцев при температуре от +5 °С до +35 °С. Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить вскрытую и неиспользованную глубокопроникающую грунтовку в плотно закрытой упаковке.

Упаковка: 1, 2 и 5 л, в канистре из ПЭНД

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Инструменты: кистью, малярной кистью или валиком.

Рекомендуемое разбавление: Глубокопроникающая грунтовка используется в разбавленном с водой виде. Грунтовку разбавляют в соотношении 1:3: одна часть грунтовки, три части воды.

Перемешивание: Перелейте необходимое количество средства, исходя из площади поверхности, в отдельную емкость и добавьте три части водопроводной воды. Затем тщательно перемешайте весь объем.

Высыхание: В идеале проникающую грунтовку следует оставить для высыхания как минимум на 12 часов.

На ощупь: 2 часа

Для следующего слоя: 24 часа
(WFT 240 мкм, t = 20 °С, относительная влажность воздуха 60 % по объему)

Полностью высохшее: 24 часа

Очистка инструментов и после использования: Во время перерывов в работе предохраняйте все инструменты от пересыхания, а после работы промойте водой. Загрязненные места сразу промойте водой. Во время перерывов в работе защищайте все инструменты от пересыхания.

Защита поверхностей: Если произошло загрязнение участков, которые не должны покрываться грунтовочным составом, немедленно смойте их водой. В процессе нанесения и высыхания покрытия обеспечьте хорошую вентиляцию.

Не наносите покрытие, если: Относительная влажность воздуха более 80 %. Массовая влажность подложки более 4 %, бетона более 2,5 %

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ

Подложка и подготовка подложки: Подложка должна быть сухой, компактной, без загрязнений и активного биологического воздействия (плесень, водоросли), несоленой, нежирной, химически стабильной, зрелой. Подложка должна быть прочной, сухой, без трещин и пыли и отслаивающихся частиц. Вновь изготовленная штукатурка подложки должна иметь регулярную структуру и быть достаточно зрелой (прежде всего, это относится к новым и отремонтированным минеральным, бризолитовым штукатуркам, штукатурному намету, не менее 4 недель). Подложка должна иметь одинаковую впитываемость и структуру на всей поверхности. Подходящей подложкой могут быть также тонкослойные штукатурки. Подложка должна быть достаточно ровной, покрытие лишь копирует все неровности и дефекты. При повторном нанесении покрытия на структурированные штукатурки это может незначительно повлиять на структуру штукатурки. На новых штукатурках необходимо удалить отслоившиеся песчинки (путём шлифования, подметания).

Процедура и нанесение: Нанесите фунгицидную грунтовку одним слоем и дайте ей высохнуть в течение 3–12 часов в зависимости от условий окружающей среды. После высыхания грунтовки нанесите покрывающие лакокрасочные материалы АВАМАЛ Против плесени (в соответствии с конкретной инструкцией по применению и техническим паспортом АВАМАЛ Против плесени).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Условия нанесения: Температура подложки и воздуха не должна опуститься ниже +5 °С. Во время нанесения необходимо избегать прямого солнечного облучения, ветра и высокой влажности. В условиях быстрого высыхания внутреннего покрытия (температура выше +35 °С, сквозняк, нагретая подложка и т.п.) пользователь должен взвесить все обстоятельства (включая, например, размер поверхности), влияющие на возможность правильного нанесения, особенно, сцепления. В условиях замедляющих высыхания (прежде всего, низкая температура и высокая влажность воздуха), необходимо учитывать медленное высыхание (общее затвердевание), более 12/24 часов. Высокая температура, особенно, в летнее время, неблагоприятно сокращает время высыхания. Высокая влажность воздуха или низкая температура (например, осенью) могут значительно удлинить время высыхания и нежелательным образом повлиять на результирующий конечный оттенок цвета или свойства покрытия.

Меры предосторожности: Подробности см. в Паспорте безопасности продукта. При работе с покрытием АВАМАЛ фунгицидная глубокопроникающая грунтовка не ешьте, не пейте и не курите. Рекомендуется защитить глаза очками с боковыми щитками. При проглатывании прополощите рот водой. При попадании в глаза промойте их проточной водой. В случае продолжающихся проблем обратитесь к врачу. После умывания обработайте кожу восстанавливающим кремом. Храните в недоступном для детей месте.

Утилизация упаковки: Упаковка полностью пригодна вторичной переработки. Материал не классифицирован как экологически опасный. Неиспользованный материал или упаковку утилизируйте согласно действующим инструкциям. Утилизируйте оставшийся продукт как смешанные строительные отходы и отходы после демонтажа.

Технический паспорт и спецификация

АВАМАЛ ФУНГИЦИДНОЕ ГЛУБОКОЕ ВПИТЫВАНИЕ

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий технический паспорт, предоставляемый в рамках нашей поддержки заказчиков и переработчиков, составлен на основании нашего собственного опыта и современного состояния развития науки и техники. Указанные здесь процедуры и рекомендации дают, в общем смысле, оптимальные и безопасные, но юридически необязательные решения, не устанавливающие договорные отношения либо дополнительные обязательства по договору купли-продажи. Они также не освобождают переработчика от ответственности за проверку пригодности данного продукта для предполагаемого использования в конкретных условиях. Ответственность за правильное использование продукта несет потребитель. Информация, предоставленная в настоящем техническом паспорте, составлена на основании лабораторных исследований и нашего профессионального опыта с целью, чтобы при использовании продукта достигались максимально возможные результаты на профессиональном уровне. Мы не несем ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта или его неверным выбором. Поэтому мы рекомендуем покупателю или потребителю профессионально и надлежащим способом протестировать наши материалы на предмет пригодности для предполагаемого использования при данных условиях на данном объекте.

Настоящий технический паспорт утрачивает силу после внесения в него изменений. Производитель оставляет за собой право внесения других возможных изменений и дополнений. Производитель оставляет за собой право на изменение данных в технических и рекламных материалах без предварительного уведомления. Обновленные версии технического паспорта можно получить у производителя по запросу. Все данные в настоящем руководстве не являются обязательными.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ALPHA CZECH s.r.o.

U plynárny 348/83 (У Плынарны 348/83)

101 00 Praha (Прага) 10

Чешская республика

www.alphaczech.com